



**NW1568D**

**Fasson®**

**优质热敏纸 25NWS**

**/AP103/60 克白色格拉辛  
底纸 背印**

**Fasson® 优质热敏纸**

**25NWS 是有热敏涂层的平  
滑亮白纸。**

## 应用



## 主要特性

>适用于电子秤打印及中低速条码打印机。

## 表面基材

有热敏涂层的平滑亮白纸，抗水、抗血液、抗油脂等性能较好，标签适用于超市。

基本克重： 78 g/m<sup>2</sup> ± 10% ISO536

厚度： 0.081 mm ± 10% ISO534

## 粘胶剂

一种通用型永久性丙烯酸基粘胶剂。

## 底纸：

经超级研光处理的白色格拉辛底纸。

基本克重： 60 g/m<sup>2</sup> ± 10% ISO536

厚度： 0.053mm ± 10% ISO534

## 典型粘性值(N/25mm)：

初始粘性(st,st)- FTM 9: 14.0 或撕裂

20分钟90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 7.0或撕裂

24小时90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 8.0或撕裂

最低贴标温度: 7°C

贴标后24H, 使用温度范围: -50°C ~ +90°C

## 粘胶剂表现性能：

这是一种适用于各种温度的永久性强力粘胶剂。在诸多包装材料上均具有优异的表现性能。此

粘胶剂符合 FDA 第 175.105 项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴签用途。

## 应用：

此热敏产品的热敏感度非常适合用于电子秤打印，也适用于中低速条码打印机。应避免任何长期暴露在 50°C 以上环境中或阳光直接照射的情况以保护产品成像质量。不推荐用于物流标签。

热敏纸产品，不推荐用于连续不间断式批量热敏打印：面积较大的高覆盖率标签，以及局部较大面积实地热敏打印标签。此材料不适用在 PVC 基材上。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求。

## 印刷及加工：

可用于大多数传统印刷方式进行印刷。由于产品的热敏特性，应避免超过 50° C 的加工环境。含酒精或挥发性有机溶剂的油墨可能对热敏层产生破坏。建议尽可能的使用不添加任何助剂的原墨加工印刷。专色油墨或添加助剂的油墨，印刷前建议对油墨先行测试。

## 储存期：


在温度 23±2°C、相对湿度 50±5%的情况下，可储存一年。

Fasson®

优质热敏纸

25NWS/AP103/60 克白色

格拉辛底纸 背印



优质热敏纸 25WS

AP103

60 白格拉辛 背印

## Asia Pacific

32/F., Skyline Tower  
39 Wang Kwong Road  
Kowloon Bay, Kowloon,  
Hong Kong  
Tel: +852 2802-9618

## 担保

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的，任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年内，如经确认属于我们的质量缺陷，将无条件退赔。我们退赔的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证，将不能有任何的其它保证，表达，或者暗指，包括商业性的内在保证，但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的，随意的，特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。

艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证，也没有给予以上陈述的任何相反的言论。上述条件不能随意放弃，更改，添加，或者修饰，除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。